

Producten: **Collectie Plank 13, 14, Rustic, Half Bond, Bamboe 22, Unitex Stone, Stone 20, 21, Flagstone Bauxite en Semaphore Plate**

Hierbij hebben wij het genoegen u bijgaand het onderhoudsadvies te overhandigen voor de MFLOR kunststof vloerbedekking. Wij verzoeken u eerst de algemene wenken te lezen alvorens u kennis neemt van de reinigingsprocedures.

Algemeen

Bovenstaande MFLOR kunststofvloerbedekkingen krijgen tijdens het productieproces een aparte glanzende toplaag mee. Wij adviseren om onmiddellijk nadat de verwerkers de laatste hand aan de vloer hebben gelegd, de eerste reiniging uit te voeren en een **PU/Protector mat** beschermlaag aan te brengen, reguliere polymeren geven geen goede hechting op deze PVC vloeren.

Indien een tijdige eerste reiniging en het aanbrengen van de **PU/Protector mat** beschermlaag achterwege blijft, zal veel extra tijd en inspanning moeten worden geleverd om de vloerbedekking in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Met name het reeds aanwezige bouwvuil, vermeerderd met de vervuiling tengevolge van nog te verrichten bouw- c.q. verhuiswerkzaamheden, zal alle gelegenheid geboden worden zich aan de vloer te hechten. Het aanbrengen van een polymeerbeschermlaag voorkomt u ergernis en bespaart u op de kosten

Verkleuringen in de kunststofvloerbedekking

Zwart rubber laat bij lange inwerktijden op elastische pvc vloeren verkleuringen achter die zich niet meer laten verwijderen. Bijvoorbeeld autobanden, rubber wielen onder rijdende apparatuur, containers e.d. Deze verschijnselen kunnen worden vermeden door tijdens de keuzebepaling van de toe te passen type vloerbedekking hiermee rekening te houden, dan wel, daar waar mogelijk aangepaste maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door het vervangen van de zwarte rubberwielen door kunststof wielen. Gekleurde producten op basis van oplosmiddelen, zoals bitumen, teer, oliën en vetten ed. , die via schoenzolen worden binnengebracht, kunnen eveneens verkleuringen van kunststofvloerbedekking tot gevolg hebben.

Reinigingsfrequentie

Het resultaat van uw inspanningen is in belangrijke mate afhankelijk van het juist afstemmen van de reinigingsfrequentie. De te volgen reinigingsprocedure wordt door u bepaald aan de hand van de vervuilingsgraad.

1. Voorzorgsmaatregelen

Een goede vuilvangzone in de entree bewerkstelligt dat binnengelopen vuil voor een belangrijk deel achterblijft. Het voorkomen van vuilverspreiding draagt aanzienlijk bij in de besparing op de onderhoudskosten en de levensduur van uw vloerbedekking.

2. Opleveringsreiniging

Voor de nieuwe vloer in gebruik wordt genomen, dient er een opleveringsreiniging te worden uitgevoerd om bouwvuil en overige vervuilingen te verwijderen.

Hiervoor PU-Reiniger in een verdunning van 1:10 met water inzetten. Bij weinig bouwvuil kan de concentratie, afhankelijk van de vervuiling, natuurlijk aangepast worden. De reinigungsoplossing over de vloer verdelen en deze na een inwerktijd van ca. 10 minuten schrobben met een Eenschijfmachine SRP met een rode pad (niet bij vloeren met een grove structuur) of schrobborstel. Het vuil met een waterzuiger of de Premium F2 opnemen en de vloer met water neutraliseren, tot alle resten reinigingsmiddel volledig verwijderd zijn.

3. Dagelijkse reiniging en onderhoud

3.1 Verwijderen van stof en vuil: Los stof en vuil wordt verwijderd door vochtig te wissen met een wismop.

3.2 Handmatige of machinale natte reiniging: Om zwaardere vervuiling te verwijderen PU-Reiniger in een verhouding van 1:200 verdunnen en de vloer hiermee nat wissen met een goede wismop (bijvoorbeeld de Quick-Step-Systeem/Polishverdelers) of met gebruik van een reinigungs-machine (bijvoorbeeld de Premium F2) reinigen. Ruimten die regelmatig worden gereinigd met een desinfectiemiddel behandelen met Desinfectiereiniger van Dr. Schutz.

3.3 Tussentijdse reiniging: Wanneer zware vervuiling niet meer door middel van nat te wissen verwijderd kan worden, is een tussentijdse reiniging met PU-Reiniger aanbevolen in een verdunning afhankelijk van de vervuilingsgraad (bijvoorbeeld 1:50 tot 1:100). Deze reiniging wordt verzorgd met een mop of een reinigungs-machine (bijvoorbeeld de Premium F2) of in de Cleaner bewerking, met een Eenschijfmachine met een rode pad. Het regelmatig polijsten van de gereinigde vloer met de Eenschijfmachine SRP 2+S met een witte pad is raadzaam voor optimaal projectgebruik.

4. Verwijderen van vlekken en kauwgom

Hardnekkige vlekken en kauwgom kunnen met onverdunde PU/Reiniger met een doek of een krasvrije witte pad worden verwijderd. Daarna met water nawissen. Vlekken zoveel mogelijk direct verwijderen aangezien sommige vlekken zich na verloop van tijd vastzetten in de vloer en deze dan moeilijk of niet helemaal verwijderd kunnen worden.

5. Basis reiniging

Om bijzonder hardnekkig vuil, dat het aanzien van de vloer schaadt en dat niet verwijderd kan worden bij de dagelijkse schoonmaak, te verwijderen, adviseren wij een basis reiniging. Deze reiniging adviseren wij tevens wanneer slijtageplekken in de vloer zichtbaar worden, wel dient u dan de vloer droog aan te slijpen met de PU-Saneringspad.

Hiervoor Basisreiniger R in een verdunding van 1:5 met water aanbrengen en de vloer na een inwerktijd van 10-15 minuten schrobben met een Eenschijfmachine SRP met een groene pad. Bij oppervlakten met een grove structuur vastzittend vuil verwijderen door deze plaatsen na te behandelen met een schrobborstel. Na volledige opname van het vuil de vloer met de waterzuiger of de Premium F2 met water, indien mogelijk warm water, neutraliseren tot alle resten vuil en reinigingsmiddel volledig verwijderd zijn (het water schuimt dan niet meer!).

Tip: Wanneer punt 6 wordt gevolgd door bescherm laag met de speciale PU/Protector mat (Dr. Schutz), de vloer na de basis reiniging slijpen met de PU-Saneringspad om een zo goed mogelijk hechting van de volgende **beschermlagen** zeker te stellen. Dit geldt vooral voor vloeren welke zijn voorzien van een bijzondere weerstandsvaste PU-Aluminiumoxide –Finish.

6. Proactieve bescherming voor de lange termijn

Om de beschermende werking, die aanhechting van vuil vermindert en de dagelijkse schoonmaak vereenvoudigt, welke door de PUR-verzegeling behaald wordt, langdurig op niveau te houden, adviseren wij een proactieve bescherming voor de lange termijn die tevens zorgt voor tijdige reparatie van beschadigingen. Aan de hand van onze ervaringen kunt u ervan uitgaan dat de waarderingschaal van de stroefheidnorm – R9 – volgens BGR 181 en DIN 51 130 door de hierna beschreven behandeling behouden blijft. DuoFort is dé specialist voor het appliceren.

6.1 Proactieve bescherming voor de lange termijn: Na een langere periode van gebruik en nadat de eerste slijtageplekken verschijnen, moet de vloer met PU-Protector opgefrist worden. Hiervoor wordt, na een zorgvuldige verwijdering van vuil, met de bijbehorende verharder + PU-Protector mat met de lakroller "Aquatop" (10mm) volgens de gebruiksaanwijzing gelijkmatig over de volledig droge vloer verdeeld. 24 uur na het drogen van deze bescherm laag kan de vloer voorzichtig belopen worden. De uiteindelijke sterkte van de laag wordt na ongeveer 7 dagen bereikt.

6.2 Sanering: Bij duidelijke slijtageplekken PU-Protector mat volgens de gebruiksaanwijzing aanbrengen om een zo goed mogelijke bescherming te bereiken. Tussen de verschillende lagen de droging van de voorgaande laag (minimaal 2 uur) wachten.

Bij vloeren met een grove structuur is als gevolg van deze structuur het gebruik van Saneringspads niet mogelijk. Vraagt u hierbij ons gebruikstechnisch advies.

Bij het gebruik van rubber(banden) op de vloer, hebben wij ook een bescherm laag die de migratie van weekmakers stopt, vraag hierna bij Dr. Schutz BV.



The floor care company

Deze gebruiksaanwijzing voor reiniging en onderhoud is met goedkeuring van de fabrikant van de vloer opgesteld. Door deze gebruiksaanwijzing aan de opdrachtgever te overhandigen, voldoet de vloerenlegger bij het nieuw leggen van een vloer aan het voorschrift DIN 18 365. Heeft u verdere vragen over de juiste reiniging en het juiste onderhoud van elastische vloeren of bent u geïnteresseerd in een reinigingsvoorschrift voor tapijt, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u dan graag verder.

Dr. Schutz Nederland B.V.
't Zwarte Land 28
3925 CK Scherpenzeel
Tel: 033-2588854

www.dr-schutz.nl